CICLOPARQUEADEROS COLOMBIA

LAMINA GALVANIZADA

La lámina galvanizada es una chapa laminada en caliente o frío, revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en caliente, para mejorar su resistencia a la corrosión.

TABLA DE ESPESORES

ESPESOR		PESO UNIDAD (kg)		LÁMINAS POR ATADO	
Milímetros	Calibre	1000 x 2000 mm	1220 x 2440 mm	1000 x 2000 mm	1220 x 2440 mm
0,30	30	4,71	-	-	-
0,35	29	5,49	8,17	-	-
0,38	28	-	8,87	-	-
0,40	26	6,28	9,35	-	300
0,43	26	6,75	10,05	-	300
0,55	24	8,64	12,85	300	233
0,61	24	9,58	14,25	300	233
0,70	23	10,99	16,36	250	170
0,75	22	11,78	17,53	250	170
0,80	20	12,56	18,69	220	160
0,85	20	13,35	19,86	220	160
0,90	20	14,13	21,03	220	160
1,10	18	17,27	25,70	170	120
1,15	18	18,06	26,87	170	120
1,40	16	21,98	32,72	130	90
1,45	16	22,77	33,88	130	90
1,50	16	23,55	35,05	130	90
1,80	14	28,26	42,06	100	70
1,85	14	29,05	43,23	100	70
1,90	14	29,83	44,40	100	70
2,50	12	-	58,42	-	-

Usos

Archivadores /Estantería
Autopartes / Gabinetes
Cajas eléctricas / Lámparas
Cajas Telefónicas / Puertas
Partes de ciclparqueaderos
Tableros / Ventiladores

CICLOPARQUEADEROS COLOMBIA

Normas

JIS G3302: Láminas y bobinas de acero con recubrimiento de zinc mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente..

ASTM A924 = NTC 3940: Requisitos generales para láminas de acero con recubrimiento metálico mediante el proceso de inmersión caliente.

Fórmula de Peso

- Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(mt) X Ancho(mt) X 7.85(factor)